



تاریخ: شماره: پیوست:

M.I.O MICACEOUSE IRON OXYDE

XRF آنالیز شیمیایی به وسیله دستگاه

بر اساس درصد وزنی عناصر و ترکیبات تشکیل دهنده به شرح زیر است:

درصد وزنی	ترکیب	درصد وزنی	ترکیب	درصد وزنی	ترکیب	درصد وزنی	ترکیب
0.68	CaO	0.02	K ₂ O	0.003	Cl	3.9	SiO ₂
0.018	Co ₃ O ₄	94.3	Fe ₂ O ₃	0.016	V ₂ O ₅	0.02	TiO ₂
0.0021	ZrO ₂	0.0018	SrO	0.008	ZnO	0.003	CuO
		0.61	L.O.I	0.068	Er ₂ O ₃	0.006	PbO

Fe (Total) = 65.91